PR1218 Tapadóhíd tartósan nedves felületekhez

OTTO Primer 1218

Műszaki adatlap

Tulajdonságok:

- Alapozó, mely javítja az abszorbens, ásványi anyagokhoz való tapadást
- Állandó nedves terhelés
- Száradási idő legalább 60 perc
- Csak kereskedelmi felhasználók számára. Kérjük, vegye figyelembe az információkat a biztonsági adatlapon

Alkalmazási területek:

- Az S 18 úszómedence szilikonja ásványi anyagokon (pl. beton, habarcs, tömítés) és kerámiákon
- Az S 27 élelmiszer- és ivóvíz-szilikonok mázatlan kerámia alapokon
- A prémium természetes kő szilikonok S 70 és S 140
- Az M 350 tapadásának javítása betonhoz és vakolathoz

Különleges megjegyzések:

Az alapozót OTTO tömítőanyagokhoz/ragasztókhoz fejlesztették ki annak érdekében, hogy kombinációban optimális szavatosságot biztosítson. Az OTTO tömítőanyagokkal/ragasztókkal való kölcsönhatást/kompatibilitást az általunk használt technológiákkal tesztelték és hagyták jóvá. A fent nem említett egyéb OTTO termékcsoportok, szubsztrátumok vagy bevonatok esetében előzetes vizsgálatokat ajánlunk. Ne vigyen fel alapozókat és tisztítórétegeket az fúgafelületeken és a ragasztófelületeken túl, hogy elkerülje a szennyeződést és látható változásokat. Az alapozó toluolt tartalmaz, ezért a tájékoztatási és nyilvántartási kötelezettség hatálya alá tartozik a Német vegyi anyagok betiltásáról szóló rendelet alapján (pl. önkiszolgáló tilalom).

Műszaki adatok:

Szellőztetési idő 23 °C/50 % rLf [min] 60 (1)

Fogyasztás a szubsztrát abszorpciós kapacitásától függően [g/m²] ~ 80 - 200

Sűrűség + 23 °C-on [g/cm³] ~ 0,9

Tárolási stabilitás 23 °C-on/50 % rLf [hónapok] 12

1) A magasabb hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb meghosszabbítja a szellőztetési időt

Ezeknek az értékeknek nem célja specifikációk létrehozása.

Porózus szubsztrátumok tisztítása:

Tisztítsa meg a felületeket mechanikusan, pl. acélkefével vagy csiszolókerékkel, laza részecskékkel. A ragasztófelületeknek tisztának, zsírmentesnek, száraznak és felhordhatónak kell lenniük.

Előkezelés:

A ragasztófelületeket meg kell tisztítani, és minden szennyeződést, például kioldószereket, tartósítószereket, zsír, olaj, por, víz, régi ragasztók/tömítőanyagok és egyéb ragasztóanyagok, amelyek rontják a tapadást el kell távolítani. Nem porózus szubsztrátumok tisztítása: Tisztítás OTTO Tisztító T-vel (szellőztetési időkb. 1 perc) és tiszta, szöszmentes ruha. Porózus szubsztrátumok tisztítása: a felületeket mechanikusan, laza részecskéket pl. acélkefével vagy csiszolókerékkel tisztítsa meg. A ragasztófelületeknek tisztának, zsírmentesnek, száraznak és teherbírónak kell lenniük.

Alkalmazási megjegyzések:

Vigyen fel alapozót a felületre egy megfelelő kefével.

Vigyen fel rendkívül óvatosan alapozót, és kerülje a természetes kőfelület nedvesítését a fúga mellett, hogy megakadályozza az elszíneződést**.** Legalább 60 perces szárítási idő szükséges.

Szállítási forma:

	100 ml Alu palack	250 ml Alu palack	1000 ml Alu palack
	PR1218-50	PR1218-51	PR1218-55
Csomagolási egység/doboz	**15**	**15**	**5**
Darab/Raklap	**-**	**-**	**-**

Biztonsági utasítások:

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Megsemmisítés:

A megsemmisítésre vonatkozó utasításokat lásd a biztonsági adatlapon.

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.
Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozatot szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a szállítási termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.
A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is.
Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik: hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért. Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét, és szükség esetén tisztázni kell azokat.