SIEN Szilikon eltávolító

OTTO SilOut

Műszaki adatlap

Tixotróp paszta

Beltéri és kültéri használatra

Tulajdonságok:

- Megszilárdult szilikon tömítőanyagok és ragasztók eltávolítására
- Eltávolítja a szilikont a fából, falazatból, vakolatból, betonból, üvegből, porcelánból, fémekből és műanyagokból
- Kompatibilis az épület- és ablaképítésben, valamint az egészségügyi ágazatban található aljzatok széles választékával
- Az alkalmazás után szilikonmentes felületekhez vezet

Felhasználási terület:

Szilikonmaradványok eltávolítása a fúgából és a szennyezett felületekről

Különleges megjegyzések:

Abszorbens szubsztrátumok (pl. beton, vakolat, természetes kő, fa stb.) esetében színmélyüléshez vagy a kezelt terület elsötétüléséhez vezethet. A polírozott természetes kőfelületek mattakká válnak, és újra kell polírozni.

Festékrétegeken és minden meg nem említett felületen történő használatra előzetes vizsgálatokat kell végezni

Néhány műanyaggal (e.B. poliamid) a kezelt felület matt és durva lehet.

A kezelt felületen színesfémek (réz, sárgaréz stb.), valamint horganyzott és krómozott fémek is érintettek lehetnek.

Nem alkalmas nejlonszálakhoz (szőnyegekhez, textíliákhoz). A szubsztrátum-kompatibilitásra vonatkozó információk a tapasztalatokon alapulnak. A lehetséges

szubsztrátumok nagy száma miatt minden alkalmazás előtt saját előzetes tesztjeinket ajánljuk!

Feldolgozási utasítások:

Vigye fel az OTTO SilOut-ot a kezelendő felületre. Az alkalmazásnak az eltávolítandó szilikon tömítőanyag vastagságának (legalább 5 mm- nek) körülbelül 2-3-szorosának kell lennie.

Expozíciós idő:

0,5 mm: kb. 5 óra

2-3 mm: kb. 24 óra

A reakciósebesség alapvetően a következő tényezőktől függ:

- Az eltávolítandó szilikon tömeg rétegvastagsága

- A keresztkötési rendszer típusa, a szilikon tömítőanyag összetétele és tulajdonságai

1. Professzionális fuga utántöltő kábellel

2. Az OTTO SilOut-ot csak akkor szabad alkalmazni, ha a szilikon eltávolítóra ténylegesen szükség vanés könnyen és maradékmentesen eltávolítható.

A korábban behelyezett OTTOCORD PE-B2 zárt cellás kerek kábel megakadályozhatja, hogy az OTTO SilOut bejusson a közös alapba.

3. A szilikon eltávolító maradékai feloldhatják és lágyíthatják az újonnan bevezetett tömítőanyagot helytelen felhordás esetén, vagy

4. elégtelen utótisztítás esetén.

Az OTTO SilOut nem keményedik meg, és az alkalmazás során puha, pépes (tixotróp) tömeg marad.

Az oldott szilikon tömeget és az OTTO SilOut maradékait újra meg kell habarcsolni a szubsztrátumnak megfelelő szerszámmal (pl. spatula), majd egy szerszámmal, amely vízzel megnedvesített ruhával/törlőkendővel maradék nélkül eltávolítható. A nedves ruhát rendszeresen meg kell fordítani, és szükség esetén ki kell cserélni annak érdekében, hogy a maradékokat eltávolítsa, és ne csak eloszlassa azokat. Szárítás után az interfészeket és a ragasztószárnyakat OTTO Cleaner T-vel kell megtisztítani, mielőtt újra habarcsolna.

Technikai adatok:

Viszkozitás 23 °C-on tixotróp, stabil
Sűrűség 23 °C-on az ISO 1183-1 szerint [g/cm³] ~ 0,9
Tárolási stabilitás 23 °C/50 % rLf kartushoz/zsákhoz [hónap] 12
Tárolási hőmérséklet /°C között] 0 / 30

Ezeknek az értékeknek nem célja specifikációk létrehozása. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az OTTO-CHEMIE-vel a specifikációk létrehozása előtt.A feldolgozás és az alkalmazás során lehetséges hatások nagy száma miatt a felhasználó mindig végezzen próbaalkalmazást.A felhasználás konkrét időpontját a tartály lenyomatából kell venni, és be kell tartani.

Szállítási mód:

	300 ml kartus
weiß	SIEN-03-C01
Csomagolási egység/doboz:	20
Darab/Raklap:	1200

Biztonsági utasítások:

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot. A pácolás után a termék teljesen szagtalan.

Megsemmisítés:

A megsemmisítésre vonatkozó utasításokat lásd a biztonsági adatlapon.

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.

Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozatot szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a szállítási termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.

A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is.

Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik:

hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért.

Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét, és szükség esetén tisztázni kell azokat.