P 265

Rögzítő ragasztó

OTTOCOLL® P 265 TopFix

Műszaki adatlap

1K Akrilát ragasztóanyag
Beltéri használatra

Tulajdonságok:

- **Magas kezdeti tapadás**
- Nincs szükség rögzítésre
- **Gyors kötés**
- Rövid préselési és rögzítési idők
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető**
- **Oldószermentes**
- **Fagymentesen tárolja és szállítsa**

Alkalmazási területek:

- Stukkó és mennyezeti profilok ragasztása
- Gipszkarton ragasztása
- PVC kábelcsatornák ragasztása
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és vizsgálatok:

- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Különleges megjegyzések:

Az EMICODE® a GEV e. bejegyzett védjegye. V. (Düsseldorf) A termék használata előtt a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy az érintkezési területen lévő anyagok kompatibilisek vele és egymással, és nem sérülnek, nem változnak (pl. elszíneződnek). Olyan anyagok esetében, amelyek később a termék területén vannak feldolgozva, a felhasználónak előre tisztáznia kell, hogy összetevői vagy gőzei nem okoznak semmilyen károsodást vagy változást (pl. elszíneződést) a termékben. Szükség esetén a felhasználónak konzultálnia kell az anyagok megfelelő gyártójával. Nem alkalmas üveg, polietilén (PE), polipropilén (PP), poliamid (PA), politetrafluoretilén (PTFE), bitumenes, viaszos vagy olajos aljzatok vagy hasonlók ragasztására. Nem alkalmas akrilüveg ragasztására. Tükör ragasztásra nem alkalmas. Nem alkalmas nem korrózióvédett fémekhez és színesfémekhez, mert használata korrózióhoz vezethet. Nem alkalmas nedvességgel terhelt kötésekhez.

Műszaki adatok:

Bőrképződési idő 23 °C/50 % relatív páratartalom mellett [perc]	~ 10
Feldolgozási hőmérséklet [°C] között/ig	+ 5 / + 35
Viszkozitás 23 °C-on	pasztaszerű, stabil
Sűrűség 23 °C-on az ISO 1183-1 szerint [g/cm³]	~ 1,3
Hőmérsékletállóság [°C]-tól/-ig	- 20 / + 80
Tárolási stabilitás 23 °C/50 % relatív páratartalom mellett patron/zsák esetén [hónap]	24

Ezek az értékek nem specifikációk létrehozására szolgálnak!

Előkészítés:

A ragasztandó felületeket meg kell tisztítani, és el kell távolítani minden szennyeződést, mint leválasztószereket, tartósítószereket, zsírokat, olajokat, port, vizet, régi ragasztókat/tömítőanyagokat és egyéb, a tapadást befolyásoló anyagokat. Nem porózus felületek tisztítása: Tisztítsa meg OTTO Cleaner T-vel (szellőztetési idő kb. 1 perc) és tiszta, szöszmentes ruhával. Porózus felületek tisztítása: A felületről mechanikusan, például acélkefével vagy csiszolókoronggal távolítsa el a laza részecskéket. Csiszolja le és porolja le a sima felületeket. A ragasztófelületeknek tisztának, por- és zsírmentesnek és stabilnak kell lenniük.

Használati utasítás:

A ragasztófelületnek nedvszívónak kell lennie. Vigye fel az OTTOCOLL® TopFix-et pontokban vagy tincsekben. Teljes felületű felhordás (pl. fogazott simítóval) is lehetséges. Addig ragasszon, amíg az OTTOCOLL® TopFix még nedves (kb. 5 perc). Támassza meg vagy rögzítse a nagy feszültségű vagy nagyon nehéz alkatrészeket. A ragasztómaradványt azonnal távolítsa el egy nedves ruhával. Az alkalmazástól függően a nagy nedvszívóképességű aljzatok alapozóval, például OTTOFLEX® Tiefengrunddal történő előkezelést igényelhetnek. A feldolgozás és alkalmazás során előforduló nagyszámú lehetséges hatás miatt a feldolgozó felelős mindig végezzen próbafeldolgozást és alkalmazást. A konkrét lejárati dátum a tartályon lévő címkén található, és azt be kell tartani. Javasoljuk, hogy termékeinket szárazon (< 60% relatív páratartalom) tárolja az eredeti bontatlan csomagolásban Tárolási hőmérséklet tartomány +15°C és +25°C között. Ha a termékeket hosszabb ideig (több hétig) magasabb hőmérsékleten/páratartalom mellett tárolják és/vagy szállítják, nem zárható ki a tartósság csökkenése vagy az anyagtulajdonságok megváltozása.

Szállítási formátum:

	310ml Flakon
Perlweiß	A265-04-C194
Csomagolási egység / doboz	**20db**
Darab / Raklap	**1200db**

Biztonsági előírások:

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot.
Kikeményedés után a termék teljesen szagtalan.

Ártalmatlanítás:

Az ártalmatlanításról lásd a biztonsági adatlapot!

Védjegyinformáció: A Styropor® a BASF SE (Ludwigshafen.) bejegyzett védjegye

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.
Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának.

Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozatot szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a szállítási termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.
A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is.
Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik:
hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért.
Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét, és szükség esetén tisztázni kell azokat.