A 221

Parketta fugatömítő massza

OTTOSEAL®

A 221

Műszaki adatlap

1K akril bázisú tömítőanyag
Beltéri használatra

Tulajdonságok:

- Szilikonmentes a DIN 18356 szerint
- Nincs kölcsönhatás a kereskedelemben kapható parkettabevonatokkal
- Kikeményedés után csiszolható és átfesthető
- Optikailag kifogástalan fugailleszkedés
- Fagymentesen tárolandó és szállítandó

Alkalmazási területek:

- Fugázómassza, parketta, laminált, fa és parafa padlóhoz
- Fugamassza padló- és szegélylécekhez, küszöbökhöz és egyéb alkatrészekhez
- Fugamassza a fa hézagainak javításához

Szabványok és vizsgálatok:

- Alkalmas a 8+12+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Különleges megjegyzések:

A termék használata előtt a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy az anyagok kompatibilisek egymással és az érintkezési felülettel, ill. nem történik elváltozás vagy károsodás (pl. elszíneződés). Olyan anyagok esetében, amelyek később a termék területén lesznek feldolgozva a

felhasználónak előzetesen tisztáznia kell, hogy azok összetevői, ill. a párolgás nem okoz semmilyen károsodást vagy változást (pl. elszíneződést) a termékben. Ha szükséges, a felhasználónak konzultálnia kell az adott anyagok gyártójával. A tömítőanyag színe megváltozik a kötés/száradás során. A végső árnyalat a teljes kikeményedés után érhető el. Olajozott felületek és olajos fák esetén tapadási és kompatibilitási problémák fordulhatnak elő a tömítőanyagnál. Kérjük Önöket, hogy végezzenek előzetes vizsgálatokat.

Műszaki adatok:

Bőrképződési idő 23 °C/50 % relatív páratartalom mellett [perc]	~ 10-15
Kikeményedés 24 óra alatt 23 °C/50 % RH [mm]	~ 1 - 2
Feldolgozási hőmérséklet [°C] között/ig	+ 5 / + 35
Viszkozitás 23 °C-on	pasztaszerű, stabil
Sűrűség 23 °C-on az ISO 1183-1 szerint [g/cm³]	~ 1,3
Shore A keménység ISO 868	~ 30
Hőmérsékletállóság [°C]-tól/-ig	- 20 / + 80
Tárolási stabilitás 23 °C/50 % relatív páratartalom mellett patron/zsák esetén [hónap]	18 (1)

1) Fagymentesen tárolandó

Ezek az értékek nem specifikációk létrehozására szolgálnak!

Használati utasítás:

A kitöltött hézagot, 5 percen belül húzza le. A kikeményedés a fugavastagságtól függően kb.2-14 napot vehet igénybe. A feldolgozás és alkalmazás során előforduló nagyszámú lehetséges hatás miatt a feldolgozó, mindig végezzen próbafeldolgozást és alkalmazást. A konkrét lejárati dátum a flakonon lévő címkén található, és azt be kell tartani. Javasoljuk, hogy termékeinket szárazon (< 60% relatív páratartalom) tárolja az eredeti bontatlan csomagolásban Tárolási hőmérséklet tartomány +15°C és +25°C között. Amennyiben a termékek tartósabb ideig vannak kitéve magasabb hőmérsékletnek / páratartalomnak, szállítás vagy tárolás közben, akkor nem zárható ki a tartósság csökkenése vagy az anyagtulajdonságok megváltozása sem.

Szállítási mód:

	310ml Flakon
altweiß	A221-04-C51
buche gedämpft	A221-04-C66
buche hell, can. ahorn	A221-04-C53
eiche antik	A221-04-C700
eiche dunkel	A221-04-C1237
eiche hell	A221-04-C64
eiche rustikal	A221-04-C98
esche natur	A221-04-C884
esche, kiefer, fichte, eur. ahorn	A221-04-C105
fugengrau	A221-04-C71

kirschbaum	A221-04-C17
lärche	A221-04-C104
mahagoni, merbau	A221-04-C29
teak, afrormosia	A221-04-C101
Csomagolási egység / doboz:	**20**
Darab / Raklap	**1200**

Biztonsági előírások:

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot. Kikeményedés után a termék teljesen szagtalan.

Ártalmatlanítás:

Az ártalmatlanításról lásd a biztonsági adatlapot.

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul.

Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozatot szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a szállítási termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát.

A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is.

Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik:

hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért.

Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét, és szükség esetén tisztázni kell azokat.