Kiadás 05-2022

Kémiai ellenállóság
OTTOSEAL® M380

OTTOSEAL® M380	
Izopropanol	Rövid ideig ellenálló
Etanol	Nem ellenálló
Szódalúg 10%-os	Ellenálló
Ammónia 10%-os	Ellenálló
Ammónia 25%-os	Ellenálló
Ecetsav 10%-os	Ellenálló
Sósav 10%-os	Rövid ideig ellenálló
Kénsav 10%-os	Ellenálló
Hidrogén-peroxid 10%-os	Ellenálló
Nátrium-hipoklorit 2%-os	Ellenálló
Mosóbenzin / Ásványi olaj	Rövid ideig ellenálló

A rövid távú ellenállás 72 órás maximális expozíciós időt jelent. A vizsgálatokat szobahőmérsékleten végeztük.

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapot!

Index: 20.06.2022
© Hermann Otto GmbH 2022 | www.otto-chemie.de

DICHTEN & KLEBEN